

Unfallverhütende Maßnahme gegen Schnitt- und Stichverletzungen bei Glasbruch (z. B. in Kindergärten & öffentlichen Einrichtungen), sowie zur Glasabsicherung in Lebensmittelbetrieben.

Auch als Außenfolie **AX PLUS 4011** lieferbar!

Technische Daten	4 mm einfach
Sichtbares Licht (EN 410)	
Transmission (VLT) %	88
Solarenergie (EN 410)	
IR Reduktion [780 - 2500 nm] %	24
UV-Schutz [300 - 380 nm] %	>99
UV Tdw-ISO [300 - 700 nm] %	63
Ausbleichschutz %	26
Physikalische Eigenschaften	
Materialstärke (inkl. Kleber)	125 µm
Zugfestigkeit ASTM D 882	2110 kg/cm ²
Dehnung ASTM D 882	>100 %
Bruchfestigkeit ASTM D 882	22,0 kg/cm
Streckspannung ASTM D 882	10,8 kg/cm
Reißfestigkeit (Graves) ASTM D 1004	3,0 kg
Durchstoßfestigkeit ASTM D 4830	30,0 kg
Schälfestigkeit ASTM D 903	>985 g/cm

Materialaufbau Selbstklebefolie

- Transparente Polyesterfolie.
- Kratzbeständige HardCoat-Oberfläche.
- Silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite.
- Hochwertiges PressureSensitive-Klebesystem mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.



SICHERHEITSFOLIE

Prüfzeugnisse

Splitterschutz	EN 12600, Klasse	2B2
Durchwurffhemmung	EN 356	—
Brennverhalten	EN 45545-2 EN 13501-1	R1;HL1/HL2/HL3 B/s1/d0

Für Details zu Testberichten, Gültigkeiten und Folie-Glaskombinationen kontaktieren Sie bitte Ihren BRUXSAFOL Fachbetrieb oder die BRUXSAFOL Zentrale.

BRUXSAFOL Garantie	10 Jahre
Lagerung	empfohlen bei +15° C bis +25° C und rel. Luftfeuchtigkeit 50%: ca. 3 Jahre
Mögliche Breiten	☑ 183 cm ☑ 152 cm ☑ 122 cm ☑ 91 cm

Empfehlungen zur Glas-Folie-Kombination

Einfachverglasung klar oder getönt	●
Doppelverglasung klar oder getönt	●
Doppelverglasung Low-E-Beschichtung auf Ebene 2	●
Doppelverglasung Low-E-Beschichtung auf Ebene 3	●
Dreifachverglasung Low-E	●

- geringes Risiko
- ▲ Vorsicht! Checkliste Verglasung ausfüllen
- nur gehärtetes Glas

Bitte beachten Sie die ausführlichen Hinweise zu unserer Empfehlung:
www.bruxsafol.de/download/leitfaden-FGF.pdf

Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten.
Alle Angaben dienen lediglich zu Informationszwecken und sichern keine Eigenschaften zu.